# Példa a vizes diszperziós festék tölcséres kifolyási idejének mérésére

**A tölcsér térfogata: 100 $cm^3$**
**A tölcsér kifolyónyílásának átmérője: 4 mm**

| Víz :diszperzió arány tömeg% | Kifolyási | |
|---|---|---|
| | idő s | sebesség $cm^3/s$ |
| 100:0 | 11 | 9,09 |
| 50:50 | 17 | 5,88 |
| 35:65 | 22 | 4,55 |
| 20:80 | 53 | 1,89 |